



СХЕМА СИНТЕЗА *o*-ОКСИФЕНИЛВИНИЛКЕТОНА



УДК 547.572.6.05

O-ОКСИФЕНИЛВИНИЛКЕТОН

А. И. ТУРБИНА, В. Г. СИНЯВСКИЙ



$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_2$

М. в. 148, 16

Молекула *o*-оксифенилванилкетона содержит хелатную группировку, аналогичную содержащейся в *o*-оксиацетофе-нене, который является широкоизвестным комплексообразователем [1]. Наличие в молекуле *o*-оксифенилванилкетона винильной группы, способной к полимеризации, перспективно, так как позволяет на его основе получать различные полимерные соединения (например, хелатные катиониты). Кроме того, основание Манниха, в частности *o*-оксидиметиламино-пропионовую кислоту солянокислый, являющийся исходным полу-продуктом для получения *o*-оксифенилванилкетона, обладает ярко выраженным бактерицидным действием [2].

Имеется одно сообщение о получении *o*-оксифенилванилкетона из *o*-окси- β -хлорпропиофенона, однако описание ме-тода синтеза, характеристики мономера и его свойств отсут-ствуют [3].

Поэтому был разработан метод синтеза *o*-оксифенилви-нилкетона путем перегонки с водяным паром солянокислого *o*-оксидиметиламино-пропиофенона, который мы синтезирова-ли конденсацией *o*-оксиацетофе-нена, параформа и соляно-кислого диметиламина в среде пропанола. *o*-Оксиацетофе-нен был получен обработкой фено-ла хлористым ацети-лом с по-сле-дую-щим нагреванием фенилацетата с хлористым алюми-ни-ем.

Характеристика основного сырья

Фено-л, ч., ГОСТ 6417—52.

Ацети-л хлористый, ч., ГОСТ 5829—51.

Алюминий хлористый, ос. ч., ВТУ МХП 3500—52.

Параформ, ч., ВТУ МХП 2711—55.

Диметиламин солянокислый, ч., ВТУ МХП 2885—51.

Условия получения

Получение фенилацетата. К 114 г (1,21 M) фено-ла постепенно при помешивании прибавляют 180 г (2,3 M) хлорис-того ацети-ла. После прибавления всего хлористого ацети-ла смесь нагревают на колбонагревателе в колбе с воздушным холодильником до полного удаления хлористого водорода.

Полученный фенилацетат перегоняют, собирая фракцию с т. кип. 195—196°. Выход фенилацетата равен 148 г, что составляет 91% от теоретического.

Получение *o*-оксиацетофенона. Тщательно перемешанную смесь 75 г (0,55 M) фенилацетата и 88 г (0,66 M) хлористого алюминия нагревают в колбе с воздушным холодильником на масляной бане. Температуру бани медленно поднимают до 120—130° (см. примечание 1) и реакционную массу выдерживают при этой температуре 30 минут. После охлаждения к смеси прибавляют лед и концентрированную соляную кислоту. Выпавшие кристаллы *o*-оксиацетофенона отфильтровывают, а фильтрат подвергают перегонке с водяным паром (см. примечание 2). Получают светло-желтое (почти белое) масло, которое очищают перегонкой в вакууме, собирая фракцию с т. кип. 93—94°/7 мм.

Выход *o*-оксиацетофенона 31,5 г, что составляет 42% от теоретического; $n_D^{20} = 1,5580$, что совпадает с литературными данными [4].

Получение *o*-оксидиметиламиноопропиофенона солянокислого. Смесь 6,8 г (0,05 M) *o*-оксиацетофенона, 5,6 г (0,068 M) солянокислого диметиламина, 2,0 г (0,067 M) параформа и несколько капель концентрированной соляной кислоты (см. примечание 3) нагревают с 10 мл пропанола (см. примечание 4) в колбе с обратным холодильником на колбонагревателе. После одночасового кипячения смесь охлаждают, фильтруют, промывают ацетоном. Получают 8,2 г *o*-оксидиметиламиноопропиофенона солянокислого, что составляет 72% от теоретического; т. пл. 162°.

По литературным данным, продукт плавится при 156° [2].

Получение *o*-оксифенилванилкетона. 11,6 г (0,051 M) солянокислого *o*-оксидиметиламиноопропиофенона перегоняют с водяным паром (см. примечание 5). Отгон экстрагируют эфиром, сушат сульфатом натрия, фильтруют, эфир отгоняют. *o*-Оксифенилванилкетон перегоняют в вакууме. После фракционной разгонки собирают фракцию с т. кип. 67—68°/1—2 мм или 93—94°/3—4 мм.

Выход *o*-оксифенилванилкетона равен 3,2 г, что составляет 42,7% от теоретического;

$$n_D^{20} = 1,5783; D^{20} = 1,3004 \text{ г/см}^3;$$

$$MR_{\text{найд}} = 37,79; MR_{\text{выч}} = 38,23.$$

Найдено, %: C—72, 43; 72, 51; H—5,73; 5, 81.
 $C_9H_8O_2$. Вычислено, %: C—72, 90; H—5,4.

Продукт присоединения HCl имеет т. пл. 73—74°.

Найдено, %: Cl—19, 12; 19, 20.

$C_9H_8O_2Cl$. Вычислено, %: Cl—19, 30.

Процентное содержание двойных связей, определенное методом гидрирования на Pd/CaCO₃, составляет 99,2%.

Кетон легко полимеризуется по радикальному механизму. Полимеры получены путем блочной и гранульной полимеризации. (M. v. ~ 120 000).

Примечания: 1. Соотношение образующихся изомеров, по литературным данным [5], зависит от температуры реакции. Однако наши многочисленные опыты показали, что при температурах в интервале 100—160° выход *o*-изомера не превышает 42%.

2. После отгона *o*-изомера в перегонной колбе остается дополнительное количество *p*-оксиацетофенона, так что общий выход составляет 50%.

3. pH среды доводят до 2—3.

4. Проведение конденсации в других растворителях (диоксан, диметилформамид, бутанол) приводит к снижению выхода (58—65%).

5. Для предотвращения полимеризации образующегося винилкетона в перегонную колбу помещают небольшое количество ингибитора N-фенил-β-нафтамина.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pfeifer. Liebigs Ann. Chem., 398, 137 (1913).
2. L. Nobles, J. Burckhalter. J. Amer. Pharm. Assoc., Sci. Ed., 47, 77 (1958).
3. W. B. Geiger. Archive of Biochem., 16, 423 (1948).
4. H. Pauly, K. Lockemann. Ber., 48, 30 (1915).
5. Rosenmund. Schnur. Liebigs Ann. Chem., 460, 56 (1928).

Поступила в марте 1964 г.

Институт химии высокомолекулярных соединений АН УССР