



Закрытое акционерное общество

140402, Московская обл., г. Коломна-2,
а/я 12 (для корреспонденции)

140402, Московская обл., г. Коломна,
Окский пр-т, 50

Телефоны для связи:

т/ф.: +7(496) 615-47-76,
т.: +7(496) 615-49-14

Отгрузочные реквизиты:

Станция Голутвин Московской ж/д
Код станции: 233805
Код предприятия: 8892

сайт

<http://www.akora.ru>

эл. почта

info@akora.ru
akora2001@mail.ru

ЗАО фирма «Акора» является торгово-производственным предприятием. Нашими специалистами разрабатываются современные экологически чистые технологии получения качественных цинковых белил согласно ГОСТу. С 1990 года предприятие успешно сотрудничает с крупными производствами в области резинотехнической, лакокрасочной, литейной промышленности как надежный поставщик цинковых белил, цинка и его сплавов.

Работу с клиентами нашей компании отличает гибкая система в ценовой политике, индивидуальный подход, удобная форма оплаты, оперативность поставок.

Сводная таблица показателей цинковых белил

Наименование показателя	Норма						
	БЦОМ ГОСТ 202-84	БЦ-1 ГОСТ 202-84	Марка А	БЦВ-1	БЦВ-2	Марка Б сорт 1	Марка Б сорт 2
Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO; %, не менее	99,7	99,5	98	96,0	92,0	86,0	78,0
Массовая доля соединений Pb в пересчете на PbO; %, не более	0,01	0,010	0,2	0,6	1,5	9,5	10,0
Массовая доля металлического цинка, %, не более	-	-	0,04	0,03	0,04	0,05	0,1
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной к-те, %, не более	0,006	0,015	0,1	0,2	0,4	0,5	1
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	0,06	0,15	0,4	0,9	1	1,5	5
Потери массы при прокаливании, %, не более	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Массовая доля летучих веществ, %, не более	-	-	0,3	0,35	0,4	0,5	0,7
Остаток на сите с сеткой № 0063, %, не более	0,00	0,1	1,0	0,8	1	0,8	1
Укрывистость; г/кв.м., не более	140	130	140	140	140	140	140
Белизна, условные ед., не менее	97	95	В пределах допуска цвета утвержденных образцов				