



ОАО «Ивановский техуглерод и резина»

153534, РФ, Ивановская обл., Ивановский р-н, 0,6 км
Юго-Западнее села Михалево, www.tuir.ru

ПАСПОРТ № 152 Углерод технический П-803 негранулированный ГОСТ 7885-86 с изм. № 1,2,3,4

Дата выпуска 27.05.17
Номер партии 152
Вес нетто 45

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат испытания
1. Удельная условная поверхность, м ² /г	14-18	17
2. Абсорбция дибутилфталата, см ³ /100г	93±7	88
3. pH водной суспензии	7,5-9,5	8,0
4. Массовая доля потерь при нагревании при 105°C, %, не более	0,5	0,1
5. Зольность, %, не более	0,2	0,17
6. Массовая доля остатка, %, не более, после просева через сито с сеткой:		
0045	0,08	0,01
05	0,001	0,0008
014	0,01	0,008

Изготовитель гарантирует соответствие технического углерода требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.
Срок годности технического углерода - 12 месяцев со дня изготовления.

Анализ произвел

Начальник ОТК (ЦЗЛ)

